

TECHNISCHES MERKBLATT PRE-FILL SYSTEM WATERBASED MIT QUALITÄTSLACK VON SIKKENS



Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringungsmenge und der gleichbleibende Druck beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität.

Mit dem ColorMatic pre-fill System waterbased haben Sie eine große Auswahl an vorbefüllten Lackspraydosen für die Wasserbasislacksysteme nahezu aller Hersteller.

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung

QUALITÄT UND EIGENSCHAFTEN

- eine mit Treibgas und spezifischen Additiven vorbefüllte Spraydose. Der Wasserbasislack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt
- Hohe Deckkraft
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Sehr gute Zerstäubung
- Leichtes Beilackieren
- Für die Befüllung mit allen ColorMatic Abfüllmaschinen geeignet
- Der Fachhändler fügt den Lack im gewünschten Farbton zu und trägt dadurch die Haftung für das Endprodukt

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung in Verbindung mit dem ColorMatic Mischsystem waterbased

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

- **Farbe:** je nach Befüllung
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** Basislacke müssen immer mit 2K Klarlack überlackiert werden. Nach dem Klarlack-Auftrag zeichnet sich der Basislack durch hohe Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit und dauerhaftem Glanz aus.
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes
- **Untergrund:**
Je nach Farbton des Untergrund Füllprimer HG1 - HG8, ColorMatic *Kunststoff-Haftvermittler*, Art.-Nr. 856 563, ColorMatic *1K Grundierung für Alu*, Art.-Nr. 190278, ColorMatic *1K Grundierung für Zink*, Art.-Nr. 190285, ColorMatic *1K Epoxy-Grundierung*, Art.-Nr. 174414, ColorMatic *1K Füller*, Art.-Nr. 856556 + 874987, ColorMatic *2K Hi-Speed Grundierung*, Art.-Nr. 195327
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der aufgetragenen Schichtstärke und dem abgefüllten Lacktyp (Info durch den Fachhändler)

- **Haltbarkeit/Lagerung:** unbefüllte Dosen: 5 Jahre
Befüllte Dosen:
WB-A bis WB-F, WB-H: innerhalb einer Woche
WB-G: innerhalb von 4 Tagen
WB-I: innerhalb von 3 Tagen, farntonabhängig bis zu 10 Tage
Bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml, Befüllmenge 100ml
- **VOC-Wert:** 216g

UMWELT UND KENNZEICHNUNG

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung


- Untergründe wie üblich bis zum Basislackauftrag vorbehandeln und mit ColorMatic *Silikonentferner Art.-Nr. 174469* reinigen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Basislacke müssen mit ColorMatic *2K Hi-Speed Klarlack glänzend*, Art.Nr. 187216, oder *seidenglänzend*, Art.Nr. 231650, überlackiert werden
- nach 30 Min. Lufttrocknung kann überlackiert werden
- 2-3 volle Spritzgänge, 50µ
- ca. 2 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**




2 Min.



3=approx. 20µ



*



*Pay attention to manufacturer's instructions/ Angaben des Lackherstellers beachten

Die Farbdarstellung kann vom Originalfarbton abweichen.

ANMERKUNGEN

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.